

부드러운 마감, 보수, 발수성 미장을 위한...

다목적 보수 몰탈

아소크레트-M30 / **ASOCRET-M30**



방수 및 복원 시스템
타일 및 자연석 접착제
콘크리트 혼화제
콘크리트 보수 시스템
산업용 코팅 (에폭시 등)
조인트 실링 (실리콘 등)
그라우트, 앵커 및 본딩제
로드 & 트랙 건설 시스템

ONE FOR ALL -

35%까지 소모량을 줄인 보수 몰탈

스무딩 컴파운드, 보수몰탈, 발수성 미장, 각잡기 몰탈 등 각각의 시공에는 다른 제품이 필요하지만 ASOCRET-M30 은 한 제품으로 4가지 경우에 모두 쓰일 수 있습니다.

매우 가벼운 이 제품은 용이한 워커빌리티와 35% 까지 소모량을 줄인 제품입니다. 게다가 단 3시간 후면 추가코팅이 가능하기 때문에 작업이 지연되지 않고 매우 편리합니다.



ASOCRET-M30

- 내부 및 외부에 적용
- 속경화
- 물 불침투
- 설페이트 저항성
- 한번 적용으로 3~30mm 두께
- 매우 매끄러운 시공
- 처짐 저항성
- 빠른 추가코팅
- 거의 수축 없음



1 스무딩 컴파운드

두께 3mm 이상 레벨링 및 스무딩




2 보수 몰탈

부분적으로 균열이 있는 곳이나 울퉁불퉁한 곳은 한겹에 3~30mm 두께로 적용

ALL IN ONE !

기술 데이터

가사시간*	약 30분
추가코팅시간*	약 3시간 후
28일 후 휨강도	약 5.0 N/mm ²
28일 후 압축강도	20.0 N/mm ²
수증기 침투력 계수 w24	< 0.1 kg/m ² x h ^{0.5}
포장	6kg, 25kg 포대
레벨링 소모량	약 1.4 kg/m ² /mm 두께
각잡기 소모량	약 3.0 kg/m

	
솜버그 유한 합자회사 아쿠아핀 스트라세 2-8 D32760 데트몰드 15 2 05539	
DIN EN 988-1 : 2010-12 ASOCRET-M30 일반 플라스터	
압축강도	CS IV
모관수 흡수 분류	W2
수분 침투력 계수(μ)	≤ 25
인장 강도 28d	≥ 0.5 N/mm ²
균열 모습	A
열 전도율, λ10, 건조, 평균값(P=50%), DIN EN 1745	< 0.67
화재반응	A1

* +23°C / 50% 상대습도에서



3 발수성 미장

10mm이상 발수성 미장, 한번에 겹겹이 발라 30mm까지 적용 가능



4 각잡기 몰탈

벽체와 바닥 조인트의 각잡기 만들기, 방수 멤브레인과 함께 코팅을 하기 위한 내부 코팅에 적합



SCHOMBURG 그룹은 다음과 같은 고품질 건설 제품 시스템을 위해 개발하고 생산, 그리고 판매하고 있습니다.

- 건설 방수
- 건설 복원
- 타일 및 자연석 설치
- 스크리드 설치
- 토목공학
- 표면 보호
- 콘크리트 기술

SCHOMBURG는 이러한 개발 역량으로 인정을 받았으며 75년 이상의 역사로 독일 국내 및 국제적으로 성공을 거둔 기업입니다. 자체 생산 공장에서 제조된 건설 제품에 기반을 둔 시스템은 전 세계적으로 높은 평가를 받고 있습니다.

업계의 전문가들은 SCHOMBURG 그룹의 폭 넓은 고품질의 제품과 함께 제공된 서비스 수준을 높게 평가하고 있습니다.

지속적으로 발전하는 시장의 선두를 유지하기 위해 당사는 항상 신제품의 개발 연구에 투자하고 있습니다. 이로 인해 고품질 제품이 보장되며 결과적으로 고객만족으로 이어집니다.

독일 SCHOMBURG 그룹의 한국지사인 숨부르크 코리아는 독일 본사의 지속적인 협조와 기술 지원을 받음으로써 고품질 건설 자재 공급과 전문적인 건설 시스템 상담을 통해 고객 만족에 다가서겠습니다.



숨부르크코리아(유)

대전광역시 유성구 학하중앙로 167번길 6-28

Tel: 042-320-4422

Fax: 042-537-0485

Email: sc-kr@naver.com

Web: www.schomburg.co.kr

